

RAIN PROTECT MINERAL FINISH

Enduit hydrofuge à la chaux pour façades extérieures



Description du produit

La **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** combine l'aspect authentique du kalei traditionnel avec les technologies les plus récentes en matière d'imperméabilisation. Le produit est prêt à l'emploi - il suffit simplement d'ajouter de l'eau - et grâce à ses propriétés hydrofuges intégrées, un traitement supplémentaire est inutile. Lors de l'application, le kalei forme une couche de protection durable qui protège efficacement votre façade contre la pluie, le gel et la pollution, tout en laissant respirer le support.

Application

La **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** peut être appliquée sur des briques, de la pierre naturelle ou d'autres supports minéraux. Grâce à sa facilité d'application, le produit est idéal aussi bien pour les projets de rénovation que pour les nouvelles constructions.

Avantages

- Hydrofuge
- Perméable à la vapeur
- Prêt à mélanger

De combien de produit ai-je besoin ?

- 0,4 m²/kg

Conseils et astuces ?

- Conserver dans un endroit abrité, à l'abri de l'humidité et du gel.
- Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à +5 °C, également valable pendant la période de durcissement.
- Éviter un séchage trop rapide ou trop intense, humidifier éventuellement entre-temps.
- Protéger lors d'applications extérieures **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** pendant environ 24 h contre la pluie.
- Utiliser uniquement des pigments minéraux résistants aux alcalis (en poudre ou en pâte pigmentaire minérale liquide), car **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** est fortement alcalin. Les pigments organiques, colorants universels et pâtes colorantes au latex ou à l'acrylique sont inadaptés, car ils peuvent se décolorer ou pâlir.
- Pour les pigments en poudre, préparer d'abord une barbotine de pigment sans grumeaux dans l'eau, puis l'ajouter (max. 5-10 % par rapport au poids sec du badigeon à la chaux) au badigeon ; pour les pigments liquides, préparer d'abord le badigeon avec de l'eau, puis mesurer le pigment, l'ajouter et bien mélanger.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Kalei	Blanc	10 kg	0,4 m ² /kg	Ca. 45 min. jusqu'à 24 h	2	Oui

RAIN PROTECT MINERAL FINISH

Enduit hydrofuge à la chaux pour façades extérieures



MODE D'EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Assurez-vous d'abord que le support soit sec, exempt de poussière et de graisse. Contrôlez soigneusement le support et réparez les dommages si nécessaire.
- Creusez les fissures et comblez-les avec du ciment prompt pour obtenir une base stable.
- Humidifiez le béton, l'enduit au ciment et la maçonnerie jusqu'à ce qu'ils n'absorbent plus d'eau.
- Saupoudrer le **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** dans de l'eau propre à raison de 4 kilogrammes de produit pour 1 litre d'eau. Mélangez bien jusqu'à obtenir un mélange homogène et sans grumeaux. Utilisez ce mélange dans les 2 heures.

Comment utiliser le produit ?

- Appliquez généreusement le **RAIN PROTECT MINERAL FINISH** avec une brosse large. Assurez-vous que la surface soit complètement saturée et uniformément recouverte.
- Humidifiez légèrement à nouveau le support avec de l'eau. Ensuite, appliquez la deuxième couche uniformément, après durcissement suffisant de la première.



En savoir plus?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions.

Contactez-nous:

Belgique: +32(0)3 248 30 00 ou info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

