

ROOFFIX ACTIVATOR

Vernis d'activation prêt à l'emploi pour le collage des membranes autocollantes



FICHE DE PRODUIT

Description du produit

Vernis d'activation noir prêt à l'emploi qui améliore considérablement l'adhérence des membranes de toiture bitumineuses autocollantes. De par l'utilisation de **ROOFFIX Activator**, le pouvoir d'adhérence des membranes bitumineuses autocollantes est activé avec un résultat de collage exceptionnel, même dans des circonstances difficiles. Le **ROOFFIX Activator** est à appliquer sur une seule face de manière très simple. Retirez ensuite la feuille de protection de la membrane bitumineuse autocollante et appliquez-la sur le support traité.



Application

À utiliser sur béton, bois, anciennes toitures bitumineuses, panneaux d'isolation PIR munis d'un voile de verre minéralisé et sous-couche bitumineuse autocollante avant d'appliquer un pare-vapeur autocollant ou une membrane de finition autocollante.

Avantages

- ▶ Très simple à appliquer sur une seule face
- ▶ Séchage rapide (5 à 10 min.)
- ▶ Adhère sur tout support

De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ ca. 0,20 L par m² par couche.
Consultez le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

- A conserver en emballage fermé dans un endroit ventilé, sec et frais (max 20°C).
- La température d'application ainsi que du produit doit être entre 5°C et 30°C.
- Utilisez Rooffix Activator Spray pour les remontées et autour des détails de toiture. Pour les surfaces plus importantes et horizontales, nous vous conseillons Rooffix Activator 5L.
- Le produit peut être légèrement mélangé avant l'emploi.
- A utiliser uniquement pour les membranes bitumineuses autocollantes. A ne pas utiliser pour les membranes destinées à être brûlées au chalumeau ou collées à la colle à froid.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Coating	Noir	750ml / 5L	Env. 5 m ² /L	Env. 5-10 min	1	Non

ROOFIX ACTIVATOR

Vernis d'activation prêt à l'emploi pour le collage des membranes autocollantes



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- La surface doit être exempte de poussière et de graisse.
- Le produit peut être légèrement mélangé avant l'emploi.

Comment utiliser le produit ?

- Appliquer une fine couche de vernis sur le support. Veiller à répandre le produit de manière homogène.
- Attendre 5 à 10 minutes (par 10°) afin de laisser évaporer les solvants.
- Appliquer ensuite la membrane autocollante d'Aquaplan sur le support ainsi préparé. Ne pas oublier de retirer la feuille de protection de la membrane et de bien comprimer.

Consommation	Temps de séchage	Matériel
1 L ± 5 m ²	5-10 min	

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

Contactez-nous

Belgique: +32 (0)3 248 30 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

