

HYDRO-FLEX

Extreem dekkende en vochtwerende gevelcoating



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een ademende, witte muurcoating die poriën en micro-scheurtjes in buitenmuren ten gevolge van slagregen dicht. Zo kan er geen water infiltreren in de muur. Na droging vormt het een elastisch en vochtwerend scherm dat tevens bescherming biedt tegen vervuiling. Deze coating kan dankzij zijn elasticiteit op ruwe muren aangebracht worden. Door de speciale samenstelling is deze coating zeer duurzaam en UV-bestendig. Het is tevens makkelijk aan te brengen, heeft een groot dekvermogen en droogt snel. Het is 100% oplosmiddelvrij.

Toepassing

Te gebruiken op zowel geschilderde als niet-geschilderde muren uit baksteen, cementbepoistering, metselwerk, vezelcement, beton, pleisterkalk, ...

Voordelen

- › Beschermt tegen slagregen
- › Dicht poriën en micro scheurtjes
- › Extreem hoog dekvermogen en zeer duurzaam
- › Goed bestand tegen UV-stralen

Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik 1 L voor 5 m², in één of twee lagen afhankelijk van de aard van de ondergrond

Handige weetjes?

- **HYDRO-FLEX** wordt vervaardigd uit een hoogwaardige acrylaatemulsie.
- Bewaar **HYDRO-FLEX** op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan + 5°C en hoger dan + 35°C.
- Breng de coating niet aan bij vochtig weer of bij kans op regen of in volle zon.
- Roer goed op voor gebruik en zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Eco-formule: bevat geen oplosmiddelen.
- Reinig je gereedschap onmiddellijk na het aanbrengen met water.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Acrylaat	Wit	2,5 L / 10 L	Ca. 0,2 L/m ²	Ca. 24 à 36 u	1	Ja

HYDRO-FLEX

Extreem dekkende en vochtwerende gevelcoating



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond stof- en vetvrij. Reinig de ondergrond onder hoge druk bij ernstige vervuiling. Verwijder eventuele los zittende delen.
- Bestrijd groene aanslag, korstmossen en algen met **STOP GROENE AANSLAG**.
- Dicht scheuren en verweerde voegen met **VOEG-EXPRESS** of een acrylmastiek - overschilderbaar.

Hoe gebruik ik het product ?

- Roer de **HYDRO-FLEX** goed om voor gebruik.
- Breng 1 laag **HYDRO-FLEX** aan met borstel, rol of airless-pistool (opening 0.025 duim) à rato van ca 0.2 L/m². Werk van boven naar onder.
- Breng bij zeer poreuze ondergronden eerst een verdunde laag (met 10% water) aan en vervolgens de onverdunde laag na +/- 4u.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

